

## PCI Nanofug Premium


### Področja uporabe

- Za notranjo in zunanjo uporabo, za zidove in tla.
- Za širino fug od 1-10 mm.
- Še posebej primeren za ploščice iz fine keramike, dvojne emajlirane keramične ploščice iz klinkerja, mozaik iz porcelana, stekleni mozaik, steklene ploščice.
- Primerno za ploščice iz kamna.
- Primerno za naravni kamen neobčutljiv na razbarvanje.
- Za stanovanjske prostore, kopalnice, tuš kabine, balkone, terase in fasade. V javnih in poslovnih prostorih, ki so izpostavljeni veliki vlagi, npr. tuš kabine, savne in sanitarije. V prodajnih in izložbenih prostorih.
- Za ogrevane estrihe, suhe estrihe, betonske montažne elemente, mavčno kartonske plošče, talne mavčne plošče, iverne plošče, lesenih tal in na območjih z velikim temperaturnim nihanjem.

### Lastnosti izdelka

- Enostavno čiščenje zahvaljujoč se easy-to-clean efektu.
- Povečana odpornost na kislinska čistilna sredstva.
- Povečana zaščita proti nastanku plesni in mikroorganizmov.
- Izjemno veliko udobja pri uporabi v času uporabe približno 40 minut.
- Hitro strjevanje brez sušenja; fina površina in lepi barvni odtenki.

- V skladu z CG2 WA po DIN 13888:2009
- Zelo nizka emisija, GEV EMICODE EC1 Plus R
- Minimalna vsebnost kromata



### Tehnični podatki

Komponentnost	1-komponenten	
Skladiščenje	min. 12 mesecev; skladiščiti na suhen, ne dalj časa nad +30°C	
Pakiranje	5 kg posoda	
Širina fuge	1 do 10 mm, od 10 mm pomešamo s 25 % kremečevega peska F 32 (0,1 do 0,4 mm)	
Poraba		
– ploščice 30x30 cm (pri širini fuge 5 mm in globini fuge 8 mm)		cca. 400 g/m <sup>2</sup>
– ploščice 20x20 cm (pri širini fuge 5 mm in globini fuge 8 mm)		cca. 600 g/m <sup>2</sup>
– srednji mozaik 5x5 cm (pri širini fuge 2 mm in globini fuge 6 mm)		cca. 700 g/m <sup>2</sup>
– Klinker 24x11,5 cm (pri širini fuge 8 mm in globini fuge 10 mm)		cca. 1.500 g/m <sup>2</sup>
Izdatnost	5 kg posoda zadostuje za približno	
– ploščice 30x30 cm (pri širini fuge 5 mm in globini fuge 8 mm)		12,5 m <sup>2</sup>
– ploščice 20x20 cm (pri širini fuge 5 mm in globini fuge 8 mm)		8,3 m <sup>2</sup>
– srednji mozaik 5x5 cm (pri širini fuge 2 mm in globini fuge 6 mm)		7,1 m <sup>2</sup>
– Klinker 24x11,5 cm (pri širini fuge 8 mm in globini fuge 10 mm)		3,3 m <sup>2</sup>
Količina vode za pripravo		
– 1 kg praha	cca. 230 ml;	cca. 270 ml pri beli barvi; cca. 190 ml pri črni barvi
– 5 kg posoda	cca. 1150 ml;	cca. 1350 ml pri beli barvi; cca. 950 ml pri črni barvi
Delovna temperatura, materiala in podlage	+5°C do +25°C	
Čas priprave	približno 3 minute	
Čas za uporabo	približno 40 minut	
Čas strjevanja		
– pohodno čez	približno 2 uri	
– končna trdnost čez	približno 24 ur	
Temperaturna obstojnost	-20°C do +80°C	