

## PCI Silcofug E

### Področja uporabe

- Za notranjo in zunanjo uporabo, na zidove in tla.
- Tesnenje keramičnih spojev, naravnega kamna, lesa, kovin, PVC-a, stekla in betona, po predhodni uporabi primernih PCI temeljnih premazih.
- Za vse površine v sanitarijih in kuhinjah, za balkone in terase.

### Lastnosti izdelka

- Odporen na vremenske vplive in UV žarke, odporen na temperaturo do +165°C.
- Vsebuje fungicide, preprečuje nastanek plesni.
- Barvni odtenki so usklajeni z fugirno maso **PCI Nanofug**.



### Tehnični podatki

|                                                           |                                                            |                         |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Delovna temperatura                                       | +5°C do + 35°C (temperatura zraka in podlage)              |                         |
| Maksimalna širina zapolnjevanja                           | 30 mm                                                      |                         |
| Nastanek tankega površinskega sloja*                      | približno 10 minut                                         |                         |
| Nastanek elastične gumjaste površine (globina 1 – 2 mm) * | po nekoliko urah                                           |                         |
| Hitrost strjevanja po globini*                            | približno 2,0 mm/dan                                       |                         |
| Razteznost                                                | do 20% širine fuge                                         |                         |
| Temperaturna obstojnost                                   | –40°C do +165°C, krajši čas tudi izven mej te temperature  |                         |
| Skladiščenje                                              | min. 24 mesecev, v suhih pogojih, ne skladiščimo nad +30°C |                         |
| Pakiranje                                                 | 310 ml. kartuša, kartonsko pakiranje po 12 komadov.        |                         |
| Poraba                                                    | dimenzije fuge                                             | 1 kartuša je dovolj za: |
|                                                           | 10 x 10 mm                                                 | cca. 3,0 m              |
|                                                           | 5 x 5 mm                                                   | cca. 12,0 m             |

## PCI Carraferm

### Področja uporabe

- Silikonska masa za tesnenje spojev naravnega kamna, v sanitarijih in kuhinjah, ter za balkone in terase.
- Tesnenje keramičnih spojev, naravnega kamna, lesa, kovin, PVC-a, stekla in betona, po predhodni uporabi primernih PCI temeljnih premazih.

### Lastnosti izdelka

- Ne povzroča razbarvanja na robovih elementov, idealno za tesnjenje spojev v primeru uporabe naravnega kamna, kateri teži k spremembi barve v stiku z drugimi materiali.
- Barvni odtenki so usklajeni z fugirno maso **PCI Carrafug**.



### Tehnični podatki

|                                             |                                                      |  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| Delovna temperatura                         | +5°C do +35°C (temperatura zraka in podlage)         |  |
| Čas za nastanek tankega površinskega sloja* | približno 20 minut                                   |  |
| Hitrost strjevanja po globini*              | približno 1,0 mm/dan                                 |  |
| Razteznost                                  | do 20% širine spoja                                  |  |
| Temperaturna obstojnost                     | –40°C do +165°C, kratek čas tudi preko teh vrednosti |  |
| Pakiranje                                   | 310 ml. kartuša, kartonsko pakiranje po 12 komadov   |  |